



Produktinformationsblatt

SANIT Zink-Alu-Spray

Beschreibung

- Zur Ausbesserung und optischen Anpassung von Schadstellen und Schweißnähten
- Langzeitrostschutz
- Schnell trocknend, fest haftend und abriebfest
- Elektrisch leitfähig
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 400 °C
- Beim Punktschweißen einsetzbar
- Bildet eine glatte und geschlossene Lackoberfläche
- Gegen die meisten Säuren und Laugen beständig
- Farbe: Silber

Anwendungsgebiete

Überarbeitung oder Ausbesserung von Verzinkungen und als Korrosionsschutz bei

- Wärmetauschern
- Stahlkonstruktionen
- Außenrohrsystemen
- Auspuffanlagen

Dient auch als Grundierung bei der Autoreparatur.

Anwendung

Der Untergrund muss trocken, öl-, fettfrei und sauber sein. Beste Verarbeitung bei ca. 20 °C. Dose kräftig schütteln (nachdem die Mischkugeln klappern, noch für ca. 2 Minuten) – probesprühen. Aus 20 bis 25 cm im Kreuzgang in zwei dünnen, zwischen getrockneten Schichten aufsprühen. Schnell trocknend- Oberfläche nach ca. 8 Minuten trocken, griffest nach 20 bis 30 Minuten, nach ca. 24 Stunden ist der Lack durchgehärtet.

Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe

Lieferformen

| Menge/VE | Inhalt | Artikel-Nr. |
|----------|--------------|-------------|
| 1/12 | 400 ml Dosen | 3027 |



Beispielbild

Die aktuellen
Sicherheitsdatenblätter finden
Sie auf unserer Homepage.